

Результаты испытаний по упрочнению рабочей поверхности наружного и внутреннего кольца подшипников (сталь 12Х18Н10Т).

Твердость (HV5) на стандартном подшипнике:

- наружное кольцо 223-223;
- внутреннее кольцо 262-257;

Твердость(HV5) на прикатанном подшипнике:

- наружное кольцо 336-299;
- внутреннее кольцо 362-332;

Твердость возросла в среднем на 90 ед.